Масло гидравлическое CHILON **HVLP NVI 150**

Масло гидравлическое CHILON **HVLP NVI 150** предназначено для средне нагруженных систем привода и гидравлического управления, гидравлических передач, механизмов гидравлического управления, зубчатых насосов (давление до 25Мпа), поршневых насосов (давление до 35 Мпа). Масло содержит соответствующие присадки - противокоррозионные, против окисляющие, смазочные, деэмулгирующие и противопенообразовывающие. Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики, отвечает или превосходит требования основных производителей гидравлического оборудования и других промышленных спецификаций.

Преимущества .

- ✓ Благодаря использованию высокоэффективного противоизносного пакета присадок увеличивается ресурс работы оборудования
- ✓ Не образовываются лаковые отложения на поверхности баков. Обеспечивается возможность использования при более высоких температурах.
- ✓ При повышенных температурах масла не разлагаются и не образуют отложений и шлама, что повышает надёжность и чистоту системы. При этом в течение всего срока работы гарантируется неизменность химического состава масел.

Применение.

Для всесезонного использования в гидросистемах и приводах стационарной и подвижной техники. Рекомендовано для применения в дорожно-строительной и карьерной технике и т.д

Классификация масла по качеству – HVLP
Изготавливается по Ts 24435777-037:2017

Масло гидравлическое CHILON **HVLP NVI 150**

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
1. Вязкость кинематическая mm^2/s (сСТ) при 100°C, не менее	14,4	ГОСТ 33
2. Вязкость кинематическая mm^2/s (сСТ) при 40°C, в пределах	135-165	ГОСТ 33
3. Вязкость кинематическая mm^2/s (сСТ) при 0°C, не более	2000	ГОСТ 4333
4.Плотность при 20 °C,kg/m^3 не более	898	ГОСТ 3900
5. Индекс вязкости не менее	120	ГОСТ 25371
6.Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	200	ГОСТ 4333 или ГОСТ 12.1.044
7.Температура застывания, °C,не выше	Минус 28	ГОСТ 20287
8. Массовая доля механических примесей ,% не более	Отсутствует	ГОСТ 6370
9.Массовая доля золы, %,не более	0,2	ГОСТ 1461
10.Содержание воды	Отсутствие	ГОСТ 2477
11.Кислотное число масла,mg ,КОН на 1g масла,не более	1,2	ГОСТ 11362 или ГОСТ 5985
12. Коррозийность металлов в масле, баллы, не более	1Б	ГОСТ 2917
13. Цвет на колориметре ЦНТ не более	5,0	ГОСТ 20284
7. Трибологические характерисики на 4х шариковой машине: -диаметр пятна износа,Di, mm, не более	0,5	ГОСТ 9490

Срок гарантийного хранения масла - 5 лет с даты изготовления.